

FICHA TÉCNICA

CATALIZADOR Acrílico 4:1



Descripción

PRIMER ONE Catalizador Acrílico 4:1 es un endurecedor de 2 componentes diseñado para su uso con productos acrílicos 2K que requieran una relación de mezcla 4:1.

Está indicado para procesos de reparación y repintado en carrocería, especialmente con barnices HS, aparejos HS y otros sistemas acrílicos 2K. Su función es activar el curado del producto principal, favoreciendo un correcto endurecimiento, resistencia y estabilidad del sistema aplicado.




Uso típico y compatibilidad

PRIMER ONE Catalizador Acrílico 4:1 está diseñado para su utilización con barnices HS, aparejos HS y productos acrílicos 2K compatibles con una relación de mezcla 4:1.

Proporciona un correcto endurecimiento y estabilidad durante el proceso de secado, favoreciendo una adecuada resistencia química y mecánica del sistema aplicado.

Utilizar exclusivamente respetando las proporciones de mezcla indicadas en la ficha técnica del producto principal.

Aplicación

	Medio
 Relación mezcla Volumen Peso	4:1 V 100:50 P
 Pot-life	3 horas
 Viscosidad de aplicación % Dilución	Disolvente acrílico PRIMER ONE 8-10%
 Pistola de gravedad Presión de aplicación	1,2 – 1,4 mm 2-2,5 bar
 Número de manos Espesor total	2 manos 40-50 µm
 Tiempo de evaporación	10-15' entre manos
 Tiempo de Secado 20°C IR Onda media 60°C	3h 20' 30'

Homogeneizar perfectamente antes de usar.

Aplicar 2 manos cruzadas con intervalo de 5 a 10 minutos, para permitir evaporar los disolventes.

Nota: en caso de necesidad, se puede emplear Catalizador Primer One lento y rápido en la misma relación de mezcla, pero puede alterar el grado de brillo.

Hay que permitir la completa evaporación del disolvente entre manos antes del horneado para conseguir un brillo final homogéneo..

Seguridad e higiene

Producto inflamable. Utilizar únicamente en zonas bien ventiladas y alejado de fuentes de calor, chispas o llamas. Se recomienda el uso de guantes, gafas de protección y mascarilla adecuada durante su manipulación. Evitar el contacto prolongado con la piel y la inhalación de vapores.

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado, protegido de la luz solar directa y de fuentes de calor. Evitar temperaturas extremas y almacenar preferiblemente entre 5 °C y 30 °C. No exponer el producto a temperaturas superiores a 50 °C.

Mantener fuera del alcance de los niños.

VOC

VOC en g/l: 2004/42/II B(e) (840) < 476

Valor límite de la UE para este producto (Cat. B/e): 840 g/l

Este producto contiene como máximo 476 g/l de VOC

UFI: JSJ1-N0TH-YOOK-JJGS

La información contenida en esta Ficha Técnica está basada en los conocimientos técnicos y experiencia de PRIMER ONE, y tiene como finalidad orientar sobre el uso y aplicación del producto. Será responsabilidad del usuario verificar que el producto es adecuado para el uso previsto y aplicar las medidas necesarias para garantizar un resultado correcto.

USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.



www.primer-one.com

Avda. Bruselas, 156 - Local 3. CP: 30353, Cartagena. Murcia. | Teléfono: 968 922 198 | Correo: info@primer-one.com